



**CALES
PASCUAL, S.L.**
CAL E HIDRATOS CALCICOS

Correspondencia:
Cura Bau, 15
46112 MASARROCHOS (Valencia - España)
E-mail: cp@calespascual.com

Fábrica - Oficinas:
Ctra. Valencia - Ademuz, KM. 9'3
Tel. 96 132 12 73 Fax: 96 132 43 58
46980 PATERNA (Valencia-España)
INTERNACIONAL Fax: 34 961 324 358
Tel: 34 961 321 273

AGUA DE CAL

Producto 100 % natural, sin aditivos. Se presenta en estado líquido.
Se obtiene del apagado de cal aérea y es el resultado de la sedimentación de la mezcla de cal y agua. Su pureza es superior a 95 % en CaO, amurada y envejecida por más de 6 meses.

DATOS TÉCNICOS

CAL NATURAL TIPO CL90 (UNE EN 459-1:2001)

Tiempo de maduración: > 6 meses

Densidad aparente: 1 g./cm.

Granulometrías: < 1 mm

Índice de blancura, Sistema CIE: $L=97^a=0.09b=1.22$

PROPIEDADES

Material transpirable, poroso y permeable. Ecológico y biodegradable. Base para pinturas al fresco, para rehabilitaciones, restauraciones y obra nueva. Buena imprimación para consolidación de morteros.

SUMINISTRO

Agua de Cal CP se presentan en envases de

ALMACENAMIENTO

Condiciones: Guardar el envase bien tapado y en lugares cubiertos.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Mezclar bien antes de su uso. Admite pigmentos naturales, así como áridos. Se puede aplicar con rodillo, brocha o máquina encaladora. Limpiar los utensilios con agua.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

El agua de cal es alcalina. Se aconseja utilizar guantes, mascarilla y gafas protectoras a la hora de aplicarlo. Evitar el contacto con los ojos. En caso de producirse, limpiar con abundante agua. Mantener el producto fuera del alcance de los niños.